

**Beschreibung:**

Sehr hochwertige, matte Reinacrylat-Wandfarbe. Äußerst witterungsbeständig, wasserdampfdurchlässig und Nassabriebbeständig. Ausgezeichnet deckend und optimal streichfähig für eine schöne glatte Schlussbeschichtung. Geeignet für eine dauerhafte Schlussbeschichtung von Außenfassaden und Innenwänden in feuchten Räumen. Für den Innen- und Außenbereich.

**Anwendungsbereich:**

Durch ihre hochwertige Qualität besonders für Außenfassaden geeignet, an die hohe Anforderungen gestellt werden. Geeignete Untergründe sind u.a.: vorhandene Farbschichten, Zement und Putz, Beton, Mauerziegel, etc.

**Eigenschaften:**

- Optimale Streichfähigkeit
- Nassabriebbeständig Klasse 1 (DIN EN 13300)
- Reinacrylat
- Hervorragend deckend
- Äußerst witterungsbeständig
- Wasserdampfdurchlässig

**Farbton:**

Weiß und in allen Farbtönen des SPS "Color Service"-Farbmischsystems.

**Verarbeitung:** Vor Gebrauch gut umrühren. Die erste Schicht ggf. mit max. 10 % Wasser verdünnen. Mit einem geeigneten Pinsel, Farbroller oder Spritzpistole in 1 oder 2 Schichten auftragen. Zur Vermeidung von Ansatzspuren stets nass-in-nass verarbeiten. Alle Bahnen in derselben Richtung nachrollen. Während der Trockenzeit die Fläche nicht mehr bearbeiten.

Spritzen:	Airless-Pistole	airmix
Düsenöffnung	0,017-0,019"	0,017-0,019"
Druck	Ca. 180 bar	Ca. 120 bar
Luftdruck	-	Ca. 2 bar
Verdünnung	0-10 %	0-10 %

Die angegebenen Einstellungen für das Spritzen dieses Produkts gelten als Ausgangspunkt. Abhängig von den Gegebenheiten vor Ort sind die Einstellungen vom Anwender selbst zu bestimmen.

**Verbrauch:**

Ca. 9 m<sup>2</sup>/l pro Schicht. Die angegebene Ergiebigkeit ist theoretisch. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Art der Struktur des Untergrunds und der Verarbeitungsmethode.

**Trockenzeit bei 23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %:**

Trocken nach ca. 2 Stunden.

Überstreichbar nach ca. 6 Stunden.

Schwankungen der Schichtdicke, Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc. beeinflussen die Trockenzeit.

**SYSTEMAUFBAU****Allgemeines:**

Der Untergrund muss tragfähig, vollständig abgebunden, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Risse und Fehlstellen ausbessern. Ablättemde und rissige Schichten entfernen und/oder ausbessern. Bei der Anwendung im Außenbereich zuerst Moos und Algen gründlich entfernen.

**Neue, unbehandelte Untergründe**

- (Stark) saugende Untergründe mit SPS Fixiergrund vollflächig vorbehandeln.
- Kreidende Untergründe gründlich reinigen. Nach Trocknung mit SPS Fixiergrund vorbehandeln.
- Nach Trocknung deckend anstreichen.

**Vorhandene intakte Farbschichten**

- Mit SPS Farbreiniger säubern.
- Gegebenenfalls eine Zwischenschicht SPS Wandgrund Deckend auftragen.
- Nach Trocknung deckend anstreichen.

**Vorhandene nicht tragfähige Untergründe**

- Abblätternde Schichten entfernen.
- Kreidende Schichten gründlich abwaschen und trocknen lassen.
- Gegebenenfalls Ausbesserungen vornehmen.
- Mit SPS Fixiergrund vorbehandeln.
- Nach Trocknung deckend anstreichen.

**Von Nikotin, Feuchtigkeit, Rost oder Ruß verunreinigte Stellen**

- Gründlich mit SPS Farbreiniger säubern.
- Oberfläche/verunreinigte Stellen mit SPS Isoliergrund behandeln.
- Nach Trocknung deckend anstreichen.

Die genannten Systeme gelten als allgemeine Beschreibung für die am häufigsten vorkommende Untergründe. Für spezifische Anwendungen und/oder eine ausführliche Beratung bitte an SPS bv wenden.

TECHNISCHE DATEN (gültig für weiß)

<b>Bindemittel</b>	Reinacrylatharzdispersion
<b>Pigmente</b>	Rutil-Titandioxide und Mineralfüllstoffe
<b>Lösemittel</b>	Wasser
<b>Feste Bestandteile</b>	42 Vol.%
<b>Dichte</b>	Ca. 1,44 kg/
<b>Empfohlene Schichtdicke</b>	Trockenschichtdicke / Schicht ca. 46 Mikrometer Nassschichtdicke / Schicht ca. 110 Mikrometer
<b>Glanzgrad</b>	Seitenmatt: 60°/85° resp. +/-10% und 20-30% Gardner
<b>Verdünnung</b>	Wasser
<b>Gefahrenklasse</b>	Siehe Material Sicherheitsdatenblatt
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Wasser

**Haltbarkeit:** Mindestens 12 Monate in gut verschlossener Originalverpackung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

**Allgemeines:** Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Werte wurden auf der Grundlage der DIN EN 13300 festgelegt. Nicht bei Temperaturen unter +8 °C verarbeiten. Nur verarbeiten, wenn die Temperatur des Untergrunds mindestens 3 °C über der Taupunkttemperatur liegt. Im Außenbereich nicht kurz vor Regen, Frost oder in der prallen Sonne auftragen. Bei der Verarbeitung dieses Produkts stets die notwendige persönliche Schutzausrüstung verwenden. Dämpfe/Sprühnebel der Produkte nicht einatmen. Bei der Verarbeitung stets angemessen lüften.

**Entsorgung:** Inhalt und Verpackung bei der Sammelstelle für gefährliche Abfälle abgeben.