

Description : Peinture latex mate, couvrante, décorative, sur base de résine synthétique en dispersion. Pour intérieur.

Utilisation : Pour les murs et plafonds intérieurs, lorsqu'une couleur est souhaitée. Moins indiquée pour les locaux humides, tels que les cuisines et les salles de bains. Les supports appropriés sont : le ciment et le plâtrage, le béton, la brique, le placoplâtre, l'aggloméré, le papier peint etc.

Caractéristiques :

- Haut pouvoir couvrant
- Supporte un léger lavage
- Facile à appliquer

Teinte : Plusieurs couleurs.

Application : Bien remuer avant l'emploi. Diluer éventuellement la première couche avec 10% d'eau maximum, mais ne pas diluer la deuxième couche. Appliquer en 1 ou 2 couches en utilisant, de préférence un rouleau à poils longs, en particulier dans le cas de surfaces grossières. Utiliser un pinceau pour les coins et les endroits difficilement accessibles.

Rendement : Suivant ISO-6504-3 et DIN NE 13300 environ 7m² par litre par couche, en fonction du support. Pouvoir couvrant pour le rendement : classe 3

Séchage à 23°C et humidité relative 65% :
Sec hors poussière après environ 2 heures.
Recouvrable après environ 6 heures.

PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

Surface : La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière. Reboucher au préalable les trous et les fissures. Éliminer et/ou réparer les couches de peintures non adhérentes ou écaillées.

Plâtre neuf : Prétraiter avec Finess Primer Peinture Murale ou avec Finess Primer Transparent.

Plâtre existant : Nettoyer à l'eau additionnée d'un produit dégraissant. Laisser sécher. Prétraiter avec Finess Primer Peinture Murale ou avec Finess Primer Transparent.

Surfaces poudreuses : Nettoyer soigneusement à l'eau claire et laisser sécher. Prétraiter avec Fixateur Finess.

Couches de peinture non résistantes à l'eau (non lessivables) : Laver à fond, jusqu'à ce que la surface ne libère plus de particules. Puis prétraiter avec Fixateur Finess.

Béton : Éliminer soigneusement les éventuels dépôts de boue et de poussière avec une brosse dure. Puis, prétraiter avec Finess Primer Peinture Murale ou avec une première couche diluée de Peinture Finess Mur & Plafond.

Béton cellulaire : Prétraiter avec une sous-couche spéciale. Appliquer ensuite une couche de plâtre. Après séchage, traiter avec Finess Primer Peinture Murale ou avec une première couche diluée Finess Mur & Plafond.

Placoplâtre : Recouvrir les joints avec des bandes plâtrées et remplir avec un isolant pour joints. Après séchage : traiter avec Finess Primer Peinture Murale ou avec une première couche diluée Finess Mur & Plafond.

MDF, aggloméré et panneaux fibres : Poncer et dépoussiérer les panneaux lisses ; isoler avec Isolant Finess.

Couches de peinture porteuses : Nettoyer à l'eau additionnée d'un produit dégraissant. Poncer les couches de peinture brillante jusqu'à l'obtention d'une surface mate et dépoussiérer soigneusement.

Taches résistantes de nicotine, d'humidité, de rouille ou de suie : Laver soigneusement à l'eau additionnée d'un produit dégraissant et bien laisser sécher. Puis isoler l'endroit à traiter avec Isolant Finess.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant : Vinyle copolymère en dispersion

Pigments : Dioxyde de titane rutile, fines matières de charge et colorants

Solvant : Eau

Composants solides : 63% en poids

Poids spécifique : Environ 1,6 g/ml

Viscosité : Viscolab LC 3: 5 PaS @ 20°C

Mouture : 50 microns

Brillance : Mat ISO-2813 et DIN EN 13300 : 60°/2,5% 85°/20%

Teinte : Plusieurs couleurs

Dilution : Eau

Précautions d'usage : Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

Nettoyage du matériel : Eau

Avantages : Lessivabilité selon DIN 53778 : 250 cycles. Résistance au frottement suivant ISO-11998 et DIN NE 13300 : classe 4

Conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

Généralités : Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C. Laisser durcir les surfaces fraîchement cimentées pendant au moins 6 semaines.

Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.