

Omschrijving: Hoogglanzende roestwerende grond-, tussen- en eindlaag voor metaal op basis van alkydhars. Voor binnen en buiten.

Toepassing: Uitstekend geschikt voor het schilderen van ijzer, staal en metaallegeringen, zoals hekwerken, fietsen, gereedschappen, koelkasten enz., zonder deze eerst voor te behandelen met een primer.

Eigenschappen:

- Sterke roestwerende werking
- Goede dekking
- Duurzaam
- Soepele kwastverwerking
- Hoogglanzend

Kleur: Diverse RAL kleuren en kleuren van verfmengmachine.

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Eventueel de eerste laag verdunnen met 5-10% white spirit. Aanbrengen met een kwast of lakroller.

Verbruik: Ca. 12 m²/liter per laag.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 4 uur.
Overschilderbaar na ca. 18 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Onbehandeld metaal: Vet, eventuele walshuid en roest zorgvuldig verwijderen. Daarna 2-3 lagen Finess Metaalverf aanbrengen.

Behandeld metaal in goede staat: Ontvetten, licht schuren, daarna 1-2 lagen Finess Metaalverf aanbrengen.

Behandeld metaal in slechte staat: Alle slecht hechtende en loszittende delen verwijderen met afbijt, door afbranden of afkrabben en behandelen als "Onbehandeld metaal".

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Gecombineerde glycerophthalaatharsen

Pigmenten: Titaandioxide, kleur- en antiroestpigmenten

Oplosmiddel: White spirit

Vaste bestanddelen: 55% in volume

S.G.: Ca. 1 - 1,2 g/ml

Viscositeit: ICI Rotothinner 7 Poise @ +20°C

Maalfijnheid: 20 Micron

Aanbevolen laagdikte: 35 Micron (droog)

Glansgraad: >90% met glansmeter Gardner 60°

Verdunning: White spirit

Vlampunt: Ca. 39°C

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: White spirit of kwastenreiniger

Prestaties: Zeer goede anti-roest eigenschappen. Hoge glansgraad.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Producten op basis van alkydharsen hebben de eigenschap in een donkere omgeving, of wanneer ze worden afgedekt, vergeling te gaan vertonen. In een omgeving die wordt blootgesteld aan daglicht doet dit verschijnsel zich vele malen minder voor. Na gebruik, de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en daarna rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.