

**Omschrijving:** Multifunctionele, watergedragen en sneldrogende primer op basis van alkydemulsie. Voor binnen en buiten.

**Toepassing:** Te gebruiken op alle houtsoorten, MDF en als hechtpriemer op harde kunststoffen zoals PVC. Ook geschikt als hechtpriemer op verzinkt staal en non-Ferro metalen. Kan afgewerkt worden met acryl-, alkyd- en dispersieverven.

**Eigenschappen:**

- Uitstekende hechting
- Sneldrogend
- Reuk- en oplosmiddelarm

**Verwerking:** Goed roeren voor gebruik. In 1 of 2 lagen aanbrengen met een acrylkwast, acrylroller of verfspuit. De eerste laag eventueel verdunnen met maximaal 3% water, de tweede laag niet verdunnen. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Vanwege de snelle droging geen te grote vlakken ineens schilderen en altijd nat-in-nat werken.

**Verbruik:**

Ca. 12-14 m<sup>2</sup>/liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar na ca. 6 uur.

**SYSTEEM-OPBOUW**

**Ondergrond:** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden.

**Onbehandeld hout en MDF:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Dan 1 laag Multiprimer aanbrengen. Indien nodig plamuren en daarna schuren. De geplamuurde vlakken bijwerken. Buiten een tweede laag Multiprimer aanbrengen.

**Verzinkt staal en non-Ferrometalen:** Ontvetten met thinner, roest- en stofvrij maken, daarna schuren met staalwol en grondig reinigen met wasbenzine.

**Harde kunststof:** Ontvetten, schuren en stofvrij maken.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

**Bindmiddel:** Acrylaatdispersie en gemodificeerde PU-Alkydemulsie

**Pigmenten:** Rutiel Titaandioxyde en minerale extenders.

**Oplosmiddel:** Water

**PVC:** 33%

**Vaste bestanddelen:** 54 m/m %

**S.M.:** ca. 1,35 g/ml

**Viscositeit:** Krebs Stormer 100 KU @ +20°C

**Maalfijnheid:** 40 Micron

**Glansgraad:** Mat

**Tint:** Wit en kleuren van verfmengmachine

**Verdunning:** Water

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** Water en zeep

**Prestaties:** Kan zonder problemen enkele maanden overstaan en aangebracht worden op hout, dat maximaal 20% vocht bevat. Kan dezelfde dag nog overgeschilderd worden.

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Buiten niet bij kans op vorst, dreigende regen of in de volle zon aanbrengen.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.