

Omschrijving: Uitstekend dekkende, krasvaste, duurzame, kleurvaste en zijdeglanzende aflak op basis van acryl. Voor binnen.

Toepassing: Toe te passen op hout, voorbehandeld metaal, harde kunststoffen en pleisterwerk.

Eigenschappen:

- Sneldrogend
- Bevat zeer weinig oplosmiddel
- Praktisch reukloos
- Krasvast
- Uitstekende dekking
- Perfecte vloeiing

Kleur: Wit en diverse ready mixed kleuren. Kan via het mengstelsel in meer dan 20.000 kleuren geleverd worden.

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. In 1 of 2 lagen aanbrengen met een acrylkwast, lakroller of spuit. De eerste laag eventueel verdunnen met maximaal 3% water. Na elke laag licht schuren en stofvrij maken.

Verbruik: Ca. 14 m² /liter per laag afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar na ca. 6 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: Oppervlakken dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Onbehandeld hout: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Finess Grondverf Acryl aanbrengen. Na droging schuren, stofvrij maken en eventuele oneffenheden eerst plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden. Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Zijdeglanslak waterbasis.

Schilderwerken in goede staat: Zorgvuldig ontvetten met ontvettingsmiddel, mat schuren en stofvrij maken. Indien nodig bijwerken met plamuur en Finess Grondverf Acryl. Geheel gladschuren. Afwerken met 1 laag Finess Zijdeglanslak waterbasis.

Schilderwerken in slechte staat: Alle slecht hechtende delen volledig verwijderen met afbijtmiddel of door middel van afbranden of föhnen. Vervolgens behandelen als "onbehandeld hout".

Onbehandeld MDF, spaanplaat, e.d.: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Finess Grondverf Acryl aanbrengen, verdund met 5-10% water. Na droging schuren en stofvrij maken. Dan een tweede onverdunde laag Finess Grondverf Acryl aanbrengen. Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Zijdeglanslak waterbasis.

Onbehandeld metaal: Vet, eventuele walshuid en roest zorgvuldig verwijderen. Eerst behandelen met een geschikte Finess roestwerende menie. Dan een laag Finess Grondverf Acryl onverdund aanbrengen. Afwerken met Finess Zijdeglanslak waterbasis.

Harde kunststoffen: Ontvetten, licht schuren en ontstoffen. Voorbehandelen met 1 laag Finess Multiprimer en afwerken met Finess Zijdeglanslak waterbasis.

TECHNISCHE GEGEVENS (kleur wit)

Bindmiddel: Combinatie van PU-Alkydemulsie en Acrylaatdispersie

Pigmenten: Rutiel titaandioxide en vulstoffen

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: Ca. 35% in volume

S.G.: Ca. 1,2 g/ml

Viscositeit: Krebs Stormer 110 KU @ +20°C

Aanbevolen laagdikte: 35 Micron per laag (droog)

Maalfijnheid: 10 Micron

Glansgraad: 35-50% met glansmeter Gardner 60°

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C, Na gebruik de verpakking goed sluiten, rechtop wegzetten en vorstvrij bewaren. Deuren en ramen pas als de verf is uitgehard (na minimaal 8 uur) sluiten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.