

Hoogglanslak op basis van gesiliconiseerde alkydhars met langdurige bescherming en lang glansbehoud.

**Toepassing:**

Als zéér duurzame afwerklaag op onder andere voorbehandelde houten, metalen, of kunststof ondergronden. Bij gebruik in combinatie met SPS Primer LS kan een buitenduurzaamheid tot maximaal 8 jaar worden bereikt. De duurzaamheid is mede afhankelijk van de kleur, het gekozen verfsysteem, de staat van de ondergrond, beglazingskitvoegen, staat van de kozijnverbindingen etc.

**Eigenschappen:**

- Perfecte vloeïing
- Langdurig glansbehoud
- Hoge duurzaamheid
- Soepele kwastverwerking
- Mooi, bolle glans
- Optimale dekking

**Verwerking:**

Goed roeren voor gebruik. In 1 of meerdere lagen aanbrengen met een geschikte kwast of roller. Neem tussen de twee lagen High Gloss SB de droogtijd in acht. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Tijdens de droging niet meer bijwerken. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken.

**Kleur:**

Ready mixed: Wit, RAL 9010, RAL 9001, RAL 9005 en RAL 7016 en leverbaar in alle kleuren van het SPS Color Service kleurmengsysteem.

## SYSTEMEN

**Algemeen:**

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking de scherpe hoeken iets afronden.

**Kaal gemaakt/ onbehandeld hout**

- Onbehandeld hout gronden met SPS Primer BP.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen.

**Bestaande oude lagen**

- Oude loszittende lagen verwijderen.
- Het geheel reinigen met een verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®.
- Vergrijsd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden.
- Eventuele reparaties uitvoeren en gronden.
- Na droging schuren en stofvrij maken.
- Kaal gemaakte delen gronden met SPS Primer BP.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen.

**Bestaande, intacte verflagen**

- De intacte lagen reinigen met een verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®.
- De ondergrond goed schuren.
- Bij- of overgronden met SPS Primer LS.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen.

De genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

**TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)**

Bindmiddel: Polysiloxan gemodificeerde alkydhars  
Pigmenten: Rutiel Titaandioxyde  
Vaste bestanddelen: 65 % v/v  
Soortelijk gewicht: ca. 1,15 g/ml

Theoretisch rendement: Ca. 16 m<sup>2</sup> / liter per laag  
Het praktische rendement is afhankelijk van meerdere factoren zoals onder andere: de aard en de structuur van de ondergrond, de verwerkingsmethode, ervaring van de verwerker, en de (weers-) omstandigheden bij het aanbrengen.

Aanbevolen laagdikte  
Droge laagdikte/laag: ca. 40 micrometer  
Natte laagdikte/laag: ca. 60 micrometer

Glansgraad: Hoogglans > 80% @ 60°

Droging bij 23°C en rel. vochtigheid 65%

Stofdroog na ca.: 3 uur  
Kleefvrij na. ca.: 4 uur  
Overschilderbaar na ca.: 20 uur

Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. beïnvloeden de droogtijd. Lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid kunnen de droging vertragen.

Verdunning: Terpentine / White Spirit  
Gevarenklasse: zie MSDS  
Reinigen gereedschap: Terpentine of kwastenreiniger

**Houdbaarheid:**

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:**

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpunttemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Producten op basis van alkydharsen hebben de eigenschap in een donkere omgeving, of wanneer ze worden afgedekt, vergeling te gaan vertonen. In een omgeving die wordt blootgesteld aan daglicht doet dit verschijnsel zich vele malen minder voor.

**Restanten:**

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.