

**Description :** Laque de finition satinée pour finition décorative du bois, des plastiques durs et du métal. Pour intérieur.

**Utilisation :** Sur le bois et sur le métal / le plastique prétraité. Peut être appliquée également en couche de finition sur le plâtre.

**Caractéristiques :**

- Bon pouvoir couvrant
- Durable
- Bon écoulement
- Facile à entretenir

**Teinte :** Blanc et diverses teintes

**Application :** Bien remuer avant l'emploi. Appliquer avec un pinceau, un rouleau ou un pistolet à projection. Appliquer en 1 ou 2 couches. Après chaque couche, légèrement poncer, puis dépoussiérer.

**Rendement :** Environ 16 m<sup>2</sup> par litre par couche.

**Séchage à 23°C et humidité relative 65% :**

Sec hors poussière après environ 3 heures.  
Recouvrable après environ 20 heures.

PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

**Surface :** La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière.

**Bois non traité :** Dégraisser, poncer légèrement et dépoussiérer. Appliquer Primer Finess. Après séchage, poncer, dépoussiérer et éventuellement appliquer un enduit sur les inégalités. Appliquer une nouvelle couche de fond aux endroits où vous venez d'appliquer de l'enduit. Pour la finition, terminer par 1 ou 2 couches de Finess Laque Satinée Promo.

**Peintures en bon état :** Dégraisser soigneusement avec un produit de dégraissage, poncer légèrement et dépoussiérer. Si nécessaire, retoucher avec un enduit et appliquer une couche de primer Finess. Poncer entièrement. Terminer par 1 couche de Finess Laque Satinée Promo.

**Couches de peinture en mauvais état :** Éliminer totalement les parties non adhérentes en utilisant pour ce faire un produit décapant, ou bien en brûlant, ou encore en vous servant d'un foehn spécial peinture. Procéder ensuite comme 'Bois non traité'.

**MDF non traité, aggloméré etc. :** Dégraisser, poncer légèrement et dépoussiérer. Appliquer Primer Finess. Après séchage, poncer, dépoussiérer et, éventuellement, appliquer un enduit sur les inégalités. Ceci fait, appliquer, à présent, une deuxième couche de Primer Finess non diluée. Pour la finition, terminer par 1 ou 2 couches de Finess Laque Satinée Promo.

**Métal non traité :** Éliminer soigneusement la graisse, les écailles éventuelles et la rouille. Traiter d'abord avec un minium antirouille Finess adapté. Puis appliquer une deuxième couche Primer Finess. Utiliser Finess Laque Satinée Promo pour la finition.

**Plastiques durs :** Dégraisser, poncer légèrement et dépoussiérer. Prétraiter avec 1 couche de Finess Primer Universel. Pour la finition, terminer par 1 ou 2 couches de Finess Laque Satinée Promo.

**Plâtre :** La surface doit être totalement sèche, exempte de graisse ou poussière. Appliquer ensuite 1 couche Primer Finess. Pour la finition, terminer par 1 ou 2 couches Finess Laque Satinée Promo.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Liant :** Résines de glycérophthalate

**Pigments :** Dioxyde de titane rutile (blanc) et/ou colorants

**Solvant :** White Spirit

**Composants solides :** 56% en poids en fonction de la couleur

**Poids spécifique :** Environ 1,2 g/ml en fonction de la couleur

**Viscosité :** ICI Rotothinner 8 poise @ +20°C

**Épaisseur de couche conseillée :** 30 microns par couche (sec)

**Mouture :** 25 microns selon Hegman

**Brillance :** 35 - 50% selon Gardner 60°

**Teinte :** Blanc et diverses teintes

**Point d'éclair :** 39°C

**Précautions d'usage :** Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

**Nettoyage du matériel :** White spirit ou nettoyant pour peinture.

**Avantages :** Haute résistance contre les produits d'entretien chimiques. Arrondi parfait. Adhérence G.T.O.

**Conservation :** 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

**Généralités :** Appliquer de préférence entre +8°C et +30°C.

Les produits à base de résines alkydes ont tendance à jaunir légèrement s'ils se trouvent dans un environnement sombre ou s'ils sont recouverts. Ce phénomène est en revanche beaucoup plus rare lorsque les produits se trouvent dans un environnement exposé à la lumière du jour. Après utilisation, bien refermer l'emballage. Retourner le pot quelques secondes afin d'éviter la formation d'un film de peinture et ranger le pot debout.

**Restes de produits :** Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.