

Description : Lasure brillante à pouvoir couvrant, durable, régulatrice d'humidité, à base de résine alkyde. Assure une protection de tous les bois pour une période de quatre ans.

Utilisation : Pour fenêtres, portes, lambrissages de façade, etc.

Caractéristiques :

- Régulatrice d'humidité
- Inaltérable
- Hydrofuge
- Durabilité de 4 ans

Teinte : Blanc et diverses teintes.

Application : Bien remuer avant l'emploi. Appliquer avec un pinceau. Sur les grandes surfaces, après l'application au pinceau, utiliser un rouleau pour la finition. Sur bois non traité, appliquer 3 couches. En entretien, appliquer 1 à 2 couches. Sur un bois non traité : dilution de la première couche avec 5% de white spirit. Ne pas diluer les couches suivantes. Entre les couches, poncer légèrement puis dépoussiérer.

Rendement : Environ 15 m² par litre par couche, selon le support concerné.

Séchage à 23°C et humidité relative 65% :

Sec hors poussière après environ 4 heures.
Recouvrable après environ 18 heures.

PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

Surface : Doit être porteuse, propre, sèche et exempte de graisse ou de poussière. Décaper ou poncer les couches de lasure non adhérentes et traiter le support, si nécessaire, avec de la pâte à bois.

Bois non traité : Dégraisser, poncer légèrement, éliminer les arrêtes vives et tous les petits défauts de surface au niveau de l'assemblage du bois ; réparer les joints kit en utilisant des produits appropriés. Après durcissement, poncer et dépoussiérer le support. Appliquer ensuite 2 à 3 couches Lasure UV Couvrant Finess.

Bois traité, en mauvais état : Éliminer totalement les parties non adhérentes en utilisant pour ce faire un produit décapant, ou bien en brûlant, ou encore en vous servant d'un foehn spécial peinture. Procéder ensuite comme avec le 'Bois non traité'.

Bois traité, en bon état : Dégraisser à l'aide d'un produit dégraissant et laisser sécher. Poncer ensuite légèrement et, si nécessaire, effectuer les rectifications qui s'imposent. Appliquer ensuite 1 à 2 couches de Lasure UV Couvrant Finess.

Anciennes couches de peinture acrylique ou de lasure acrylique (diluable à l'eau) : Éliminer entièrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (couleur blanche)

Liant : Résines glycérophtaliques

Pigments : Dioxyde de titane rutile et pigments de couleur

Solvant : White spirit

Composants solides : 64 % en volume

Poids spécifique : Environ 1 – 1,22 g/ml

Viscosité : ICI Rotothinner 8 poise @ +20°C

Mouture : 15 microns

Épaisseur de couche conseillée : 3 x 35 microns (sec)

Brillance : Brillante : 70-85% selon Gardner 60°

Teinte : Blanc et diverses teintes

Dilution : White spirit

Point d'éclair : 39°C

Précautions d'usage : Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

Nettoyage du matériel : White spirit ou dissolvant pour pinceaux

Avantages : Microporeux : perméable à l'humidité, laisse le bois respirer.

Conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

Généralités : Bien remuer avant l'emploi. Appliquer de préférence entre +8°C et +30°C par temps sec (pas en plein soleil ou par temps pluvieux). Après application, bien refermer l'emballage. Retourner le pot quelques secondes afin d'éviter la formation d'un film de peinture et ranger le pot debout.

Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.