

**Description :** Primer alkyde à haut pouvoir couvrant, régulateur d'humidité. Pour intérieur et extérieur.

**Utilisation :** Pour bois, panneaux, métal prétraité et plâtres.

**Caractéristiques :**

- Haut pouvoir remplissant
- Excellent pouvoir couvrant
- Régulation de l'humidité
- Facile à poncer
- Bon écoulement

**Application :** Bien remuer avant l'application. Appliquer 1 ou 2 couches à l'intérieur, 2 couches à l'extérieur, à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Poncer légèrement entre les couches, dépeussier et appliquer un enduit si nécessaire. Appliquer une nouvelle sous-couche et poncer les surfaces enduites.

**Rendement :** Environ 13 - 16 m<sup>2</sup> par litre par couche, selon l'objet à peindre et la méthode d'application.

**Séchage à 23°C et humidité relative 65% :**

Sec hors poussière après environ 2 heures.  
Recouvrable après environ 18 heures.

PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

**Surface :** La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière. Arrondir légèrement les angles pour un bon recouvrement des arêtes vives.

**Bois non traité :** Dégraisser, poncer légèrement et dépeussier.

**Métal :** Dégraisser, enlever la rouille et dépeussier. Traiter avec un minium antirouille, appliquer ensuite une couche intermédiaire de Finess Primer.

**Plâtre :** Dégraisser, poncer légèrement et dépeussier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Liant :** Résines glycérophtaliques modifiées

**Pigments :** Dioxyde de titane rutile et charges minérales

**Solvant :** White Spirit

**Composants solides :** 62% en volume

**Poids spécifique :** Environ 1,4 g/ml

**Viscosité :** ICI Rotothinner 8-9 poise @ +20°C

**Mouture :** <35 microns

**Épaisseur de couche conseillée :** 35 microns (sec)

**Brillance :** Mat

**Teinte :** Blanc et gris

**Dilution :** Ne pas diluer

**Point d'éclair :** Environ 39°C

**Précautions d'usage :** Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

**Nettoyage du matériel :** White Spirit ou détergent pour brosse.

**Avantages :** Se conserve plusieurs mois sans problèmes et peut être appliqué sur bois contenant un maximum de 20 % d'humidité.

**Conservation :** 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

**Généralités :** Bien remuer avant l'emploi. Appliquer de préférence entre +8°C et +30°C, pas en plein soleil ou lorsque le temps est à la pluie. Après application, bien refermer l'emballage. Retourner le pot quelques secondes afin d'éviter la formation d'un film de peinture et ranger le pot debout.

**Restes de produits :** Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.