

## Description

SPS Primer LS est un apprêt semi-brillant à base de résine alkyde modifiée avec une excellente fluidité.

## utilisation

SPS Primer LS convient comme primaire dans des situations extérieures exposées à des conditions climatiques normales.

Grâce à sa bonne fluidité et son aspect semi-mat, ce produit est idéal comme primaire et pré-laquage dans un système de peinture avec un fini brillant ou satiné. SPS Primer LS convient également comme couche de fond dans le système de finition pour menuiserie de façade fournie par Concept I selon la NBvT (NL).

## Caractéristiques

- Pour un résultat de brillance optimal
- Très bonne fluidité
- Bonne couverture des rebords
- Aspect semi-lustré
- Bon remplissage
- Facile à poncer

## Couleur :

Blanc et couleurs du système de mélange de couleurs SPS Color Service.

## Traitement :

Bien mélanger SPS Primer LS avant utilisation. Le produit est prêt à l'emploi et n'a pas besoin d'être dilué. Appliquer SPS Primer LS uniformément en une ou deux couches à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau approprié dans l'épaisseur de couche recommandée. Après séchage, poncer et matifier légèrement avec du papier de verre P180-280 et le rendre exempt de poussière. Puis peindre avec un laque opaque de SPS.

## Rendement :

16 m<sup>2</sup> / l par couche. Le rendement indiqué est théorique. Le rendement réel dépend de la nature et de la structure du support et de la méthode d'application.

## Séchage:

à 23°C et humidité relative 65 %

Sec hors poussière après environ	ca. 2 heures
Ne colle plus au toucher après environ	ca. 3 heures
Recouvrable après environ	ca. 18 heures

Les variations d'épaisseur de couche, de température, d'humidité de l'air, etc. influencent le temps de séchage.

## PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

### Généralités :

La surface doit être propre, cohérente, sèche, exempte de graisse et de poussière. Arrondir légèrement les angles pour un bon revêtement des arêtes vives.

### Bois dénudé / non traité

- Appliquer une couche de SPS Primer LS sur le bois non traité.
- Après séchage, poncer légèrement et dépeussier.
- Couvrir de peinture.

### Anciennes couches existantes.

- Éliminer les anciennes couches non adhérentes.
- Nettoyer le tout avec le Nettoyant peinture Universal®.
- Poncer le bois grisé pour faire réapparaître le bois sain et appliquer une couche de SPS Primer LS.
- Effectuer les réparations éventuelles et appliquer une couche de SPS Primer LS.
- Après séchage, poncer et dépeussier.
- Appliquer une couche de SPS Primer LS sur les parties dénudées.
- Après séchage, poncer légèrement et dépeussier.
- Recouvrir de peinture.

**Couches de peinture existantes intactes**

- Nettoyer les couches intactes avec le Nettoyant peinture Universol®.
- Poncer soigneusement le support.
- Appliquer ou ajouter une couche de SPS Primer LS.
- Après séchage, poncer légèrement et dépeussier.
- Recouvrir de peinture.

Les systèmes cités offrent une description générale pour les surfaces les plus courantes. Pour des applications spécifiques et / ou des conseils détaillés, contactez SPS bv.

**DONNÉES TECHNIQUES (applicables au blanc)**

Liant:	Résines alkydes modifiées
Pigments:	Dioxyde de titane utile et charges minérales
Solvant:	Terpentine / white spirit
Composants Solides:	60% v/v
Poids spécifique:	ca. 1.60 g/ml
Épaisseur de couche conseillée:	Épaisseur de couche sèche / couche env. 40 micromètres Épaisseur de couche humide / couche env. 65 micromètres
Brillance:	Semi- mat
Diluant:	Produit prêt à l'emploi
Point d'éclair:	ca. 37 °C
Précautions d'usage:	Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)
Nettoyage du matériel	Essence de térébenthine ou détergent pour pinceau

**Durée de conservation :**

12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, et entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

**Durabilité**

SPS Primer LS peut durer environ 1 saison avant d'être peint.

Dans le cas du bois brut, une épaisseur de couche suffisante doit être appliquée, éventuellement en plusieurs couches, afin d'obtenir une bonne épaisseur de couche par rapport à l'épaisseur d'origine de l'apprêt de la menuiserie.

**Généralités :** Ne pas utiliser par une température inférieure à +8°C. Utiliser uniquement si la température de la surface est d'au moins 3°C supérieure à la température du point de rosée. A l'extérieur, ne pas appliquer en plein soleil, par temps de pluie ou s'il gèle. Utiliser toujours les équipements de protection personnelle nécessaires lors de l'utilisation de ce produit. Toujours aérer convenablement en cas d'utilisation. Les produits à base de résines alkydes ont tendance à jaunir dans l'obscurité ou lorsqu'ils sont couverts. Dans un environnement exposé à la lumière, ce phénomène apparaît nettement moins souvent.

**Restes de produits :** Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.