

Omschrijving: Zijdeglanzende, kleurloze trappenlak op basis van kunstharispersie. Door de gelvorm wordt druppen en uitzakken tot een minimum beperkt. Voor binnen.

Toepassing: Voor een duurzame bescherming van trappen, maar ook voor ander hout zoals plinten, deuren, meubels etc.

Eigenschappen:

- Gelvormig
- Slijtvast en duurzaam
- Zijdeglanzend
- Reukarm
- Poly-urethaan versterkt

Kleur: Kleurloos

Verwerking: Licht roeren voor gebruik. Niet verdunnen. Met platte acrylkwast of acrylroller in de nerfrichting aanbrengen. Na elke laag licht schuren in de nerfrichting en zorgvuldig stofvrij maken. Reeds drogende lak nooit nastrijken. Vanwege de snelle droging geen te grote vlakken ineens schilderen en altijd en nat-in-nat werken.

Verbruik: Ca. 11m²/liter per laag.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar na ca. 4 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Slecht hechtende vernislagen geheel verwijderen.

Onbehandelde trappen: Reinigen met water en ontvettingsmiddel, licht schuren en stofvrij maken. Eventuele gaatjes repareren met kneedbaar hout. Afwerken met 3 lagen Finess Trappenlak.

Onbehandelde meubels, deuren en plinten: Reinigen met water en ontvettingsmiddel, licht schuren en stofvrij maken. Eventuele gaatjes repareren met kneedbaar hout. Afwerken met 2 lagen Finess Trappenlak.

Behandeld hout in goede staat: Zorgvuldig ontvetten met een ontvettingsmiddel. Eventuele waslagen verwijderen met wasbenzine. Licht schuren en ontstoffen. Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Trappenlak.

Oude vernislagen in slechte staat: Slechte vernislagen volledig verwijderen door kaal te schuren en/of af te krabben. Daarna behandelen als "Onbehandeld hout".

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Acrylurethaandispersie

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 32% in volume

S.G.: ca. 1,05 g/ml

Viscositeit: 40 Poise Brookfield Sp6/50rpm

Glansgraad: Zijdeglanzend, 35-50% met glansmeter Gardner 60°

Tint: Kleurloos

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Prestaties: Gelvormige lak, krasvast en goed bestendig tegen chemicaliën.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Na gebruik de verpakking goed sluiten, rechtop wegzetten en vorstvrij bewaren.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.