

Omschrijving: Slijtvaste, zijdematte verf voor een decoratieve bescherming van o.a. cement- en betonvloeren. Bestand tegen brandstof, olie, zout water en warme autobanden. Niet geschikt voor asfalt vloeren. Voor binnen.

Toepassing: Geschikt voor vloeren in garage, kelder, was- en bergplaats, op trap etc.

Eigenschappen: Bestand tegen olie, brandstof, zout water en warme autobanden.

Kleur: Diverse kleuren

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. In 2 lagen kruislings aanbrengen met een platte, brede kwast/borstel of kortharige lakroller. De eerste laag verdunnen met 5-10% terpentijn. Volgende lagen niet verdunnen. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken.

Verbruik: Ca. 12 m²/liter per laag, afhankelijk van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23° C en rel. vochtigheid van 65%:

Stofdroog na ca. 2 uur.

Overschilderbaar na ca. 18 uur.

Uitgehard en belastbaar na ca. 72 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: Deze moet draagkrachtig zijn en voor het schilderen worden ontdaan van mos-, alg- en zoutaanslag, vuil, vet, stof etc. Loszittende lagen of voegen verwijderen en/of herstellen. Altijd reinigen met Finess Beton- & Cementreiniger.

* Tip:

Vocht:

Om zeker te zijn dat de vloer voldoende droog is, legt u een stuk plastic folie van ca. 1m² op de te behandelen vloer en plakt u de zijanten af met tape. Laat dit 24 uur zo zitten. Indien er na deze periode condens onder de folie aanwezig is of het beton donker gekleurd of nat geworden is, kan de vloer nog niet geschilderd worden.

Hechting:

Om er zeker van te zijn dat de hechting van de ondergrond goed is, snijdt u met een hobbymes een 'X' in de bestaande verflaag, tot op het beton. Plak hier een stuk stevige tape overheen. Verwijder de tape nu in één beweging. Als er meer dan 25% van het testoppervlak loslaat, moet de gehele verflaag verwijderd worden alvorens de vloer te schilderen.

Nieuwe betonvloeren: Dienen minimaal 6 weken oud te zijn, voor ze geschilderd kunnen worden (voor elke cm. laagdikte minimaal 1 week droogtijd).

Ruwe onbehandelde betonvloeren: Grondig reinigen met Finess Beton- & Cementreiniger.

Onbehandelde gladde betonvloeren: Opruwen en/of etsen met water en 10% zoutzuur. Zeer goed naspoelen met schoon water en laten drogen. Daarna reinigen met Finess Beton- & Cementreiniger.

Poreuze en poederende ondergronden: Grondig reinigen met Finess Beton- & Cementreiniger. Na droging voorbehandelen met Finess Primer beton & vloerverf.

Schilferende ondergronden: Afkrabben, stofvrij maken. Grondig reinigen met Finess Beton- & Cementreiniger. Na droging voorbehandelen met Primer beton & vloerverf.

Behandelde vloeren in goede staat: Eerst grondig reinigen met Finess Beton- & Cementreiniger. Daarna opruwen en stofvrij maken.

Behandelde vloeren in slechte staat: Loszittende delen verwijderen en oneffenheden egaliseren. Laten drogen. Vervolgens reinigen met Finess Beton- & Cementreiniger. Daarna opruwen en stofvrij maken en voorbehandelen met Finess Primer beton & vloerverf.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Polyurethaan gemodificeerde alkydhars

Pigmenten: Rutiel titaandioxide en fijne vulstoffen

Oplosmiddel: White spirit

Vaste bestanddelen: 52% in volume

S.G.: Ca. 1,2 g/ml

Viscositeit: ICI Rotothinner 8 Poise @ +20°C

Aanbevolen laagdikte: 40 micron per laag (droog)

Glansgraad: Zijdemat, 30-35% met glansmeter Gardner 60°

Tint: diverse kleuren

Verdunning: White spirit

Vlampunt: 39°C

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap : White spirit

Prestaties: Bestand tegen olie, brandstof, zout water en warme autobanden. Goede dekkracht. Duurzaam en decoratief. Gemakkelijk te verstrijken.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen + 8°C en + 30°C. Na gebruik verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en daarna rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.