

**Omschrijving:** Goed vullende, vochtregulerende alkyd grondverf. Voor binnen en buiten.

**Toepassing:** Voor hout, board, voorbehandeld metaal en pleisterwerk.

**Eigenschappen:**

- Goed vullend
- Uitstekende dekking
- Vochtregulerend
- Goed schuurbaar
- Goede vloeiing

**Verwerking:** Voor gebruik goed roeren. Binnen 1 of 2, buiten 2 lagen aanbrengen met een kwast, lakroller of verfspuit. Tussen de lagen licht schuren, stofvrij maken en indien nodig plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden en schuren.

**Verbruik:** Ca. 13 - 16 m<sup>2</sup>/liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 2 uur.

Overschilderbaar na ca. 18 uur.

**SYSTEEM-OPBOUW**

**Ondergrond:** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden.

**Onbehandeld hout:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

**Metaal:** Ontvetten, roest- en stofvrij maken. Behandelen met roestwerende menie, daarna een tussenlaag Finess Grondverf.

**Pleisterwerk:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

**Bindmiddel:** Gemodificeerde glyceroftalaatharsen

**Pigmenten:** Rutiel titaandioxide en minerale extenders

**Oplosmiddel:** Terpentine

**Vaste bestanddelen:** 62% volume

**S.G.:** Ca. 1,4 g/ml

**Viscositeit:** ICI Rotothinner 8-9 Poise @ +20°C

**Maalfijnheid:** <35 micron

**Aanbevolen laagdikte:** 35 Micron droog

**Glansgraad:** Mat

**Tint:** Wit, grijs en kleuren van verfmengmachine

**Verdunning:** Niet verdunnen

**Vlampunt:** Ca. 39°C

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** Terpentine of kwastreiniger

**Prestaties:** Kan zonder problemen enkele maanden overstaan en aangebracht worden op hout, dat maximaal 20% vocht bevat.

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik, de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en daarna rechtop wegzetten.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.