

**Omschrijving:** Zeer goed dekkende, schrobvaste, matte muurverf voor gevels en muren. Voor binnen en buiten.

**Toepassing:** Geschikte ondergronden zijn: cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat, board, behangpapier etc.

**Eigenschappen:**

- Uitstekend dekkend
- Goed weerbestendig
- Ademend
- Schrobvast
- Mat
- Waterverduunbaar

**Kleur:** Leverbaar in alle kleuren van het Finess kleurmengstelsel.

**Verwerking:** Goed roeren voor gebruik. In 1 of 2 lagen aanbrengen met een blokkwast, vachtroller of airless spuit. De eerste laag eventueel verdunnen met maximaal 10% water, de tweede laag niet verdunnen.

**Verbruik:** Volgens ISO-6504-3 en DIN EN 13300 ca. 8 m<sup>2</sup> /liter per laag, afhankelijk van de ondergrond. Dekking bij rendement: klasse 3

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 2 uur.

Overschilderbaar na ca. 4-6 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

**Ondergrond:** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen. Bij buitentoepassingen eerst alle mos- en algaanslag verwijderen.

**Nieuw pleisterwerk:** Voorbehandelen met Finess Primer Transparant (binnen) of Finess Primer Muurverf (binnen en buiten).

**Bestaand pleisterwerk:** Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Laten drogen. Dan behandelen met Finess Primer Transparant (binnen) of Finess Primer Muurverf (binnen en buiten).

**Poederende ondergronden:** Grondig reinigen met schoon water en laten drogen. Voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

**Niet watervast verflagen (veegvast):** Geheel eraf wassen tot de ondergrond niet meer afgeeft. Dan voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

**Beton:** Eventuele 'slikheid' en poeder grondig verwijderen met een ruwe borstel. Daarna behandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Muurverf Mat Exterieur.

**Gas (cellen) beton:** Voorbehandelen met een speciaal Grondeermiddel. Vervolgens een pleisterlaag aanbrengen. Na droging behandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Muurverf Mat Exterieur.

**Gipskartonplaten:** Naden beplakken met pleistergaas en vullen met een daarvoor geschikt vulmiddel. Na droging: behandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Muurverf Mat Exterieur.

**MDF, spaan- en vezelplaat e.d.:** Gladde platen schuren en stofvrij maken, isoleren met Finess Isoleermiddel.

**Draagkrachtige verflagen:** Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Glanzende verflagen eerst mat schuren en zorgvuldig stofvrij maken.

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.

**Verontreinigde plekken door nicotine, vocht, roest of roet:** Afwassen met water en ontvettingsmiddel en goed laten drogen. Dan eerst de plek isoleren met Finess Isoleermiddel.

TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Kunstharisdispersie

**Pigmenten:** Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen

**Oplosmiddel:** Water

**Vaste bestanddelen:** 61% in gewicht

**S.G.:** Ca. 1,5 g/ml

**Viscositeit:** Viscolab LC 3: 5 PaS @ 20°C

**Maalfijnheid:** 50 Micron ISO-787-7 en DIN EN 13300 fine

**Glansgraad:** Mat ISO-2813 en DIN EN 13300 85°/ 5-10%

**Tint:** Basis P, D en TR

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** Water en zeep

**Prestaties:** Afwasbaarheid volgens DIN 53778: 10.000 slagen. Klasse S Schrobvastheid volgens ISO-11998 en DIN EN 13300 Klasse 2

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Goed roeren voor gebruik. Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C, in de felle zon of bij kans op regen. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.