

Omschrijving: Waterverdunbare, transparante houtbescherming met UV-filter, op basis van kunstharisdispersie. Beschermt het hout tegen schadelijke zonnestralen. Voor buiten.

Toepassing: Voor nieuw en eerder met transparante beits behandeld hout.

Eigenschappen:

- Waterverduunbaar
- Duurzaam
- Vochtregulerend
- Oplosmiddel- en reukarm
- Met UV-filter

Kleur: Leverbaar in diverse kleuren. De kleur van het hout en van eventueel al aanwezige transparante beitslagen, beïnvloeden de kleur van het eindresultaat.

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. De eerste laag op onbehandeld hout verdunnen met 5-10% water. De volgende lagen niet verdunnen. Met een langharige kwast in de nerfrichting aanbrengen. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat verwerken. In 3 gekleurde lagen aanbrengen. Voor het aanbrengen van elke volgende laag, licht schuren en stofvrij maken. Door het ontbreken van kleurpigmenten is kleurloze transparante beits minder bestand tegen UV stralen en heeft daardoor vaker onderhoud nodig.

Verbruik: Ca. 16 m²/liter per laag.

Droogtijd bij 23° C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 2 uur.

Overschilderbaar na ca. 8 uur.

SYSTEEM OPBOUW

Ondergrond: Moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Onbehandeld hout: Ontvetten, licht schuren, de scherpe kanten afronden en openstaande houtverbindingen, kitvoegen e.d. herstellen met een daarvoor geschikt product. Na verharding het geheel schuren en stofvrij maken, vervolgens 3 gekleurde lagen aanbrengen.

Met transparante beits behandeld hout in slechte

staat: Slecht hechtende beitslagen afkrabben of kaalschuren en indien nodig behandelen met een houtvulstof. Daarna behandelen als 'Onbehandeld hout'.

Met transparante beits behandeld hout in goede staat:

Afwassen met water en ontvettingsmiddel, naspoelen en laten drogen. Daarna licht schuren en waar nodig bijwerken. Dan 1 of 2 gekleurde lagen aanbrengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Acrylaatdispersie

Pigmenten: Transparante lichtechte pigmenten

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 28% in volume

S.G.: Ca. 1 g/ml

Viscositeit: ICI Rotothinner 3 Poise @ +20°C

Aanbevolen laagdikte: 35 micron per laag droog

Glansgraad: Zijdeglans, 35-50% met glansmeter Gardner 60°

Tint: Kleurloos en diverse houttinten

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Prestaties: Houtstructuur blijft zichtbaar en wordt afhankelijk van de houtsoort beter geaccentueerd. Duurzaam en decoratief. Gemakkelijk verstrijkbaar.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen + 8° en + 30°C. Niet verwerken in de felle zon en bij kans op regen. Na gebruik verpakking goed sluiten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.