

Description : Primer alkyde à haut pouvoir couvrant, régulateur d'humidité. Pour intérieur.

Utilisation : Pour bois, panneaux, métal prétraité et plâtres.

Caractéristiques :

- Haut pouvoir remplissant
- Excellent pouvoir couvrant
- Régulation de l'humidité
- Facile à poncer
- Bon écoulement

Application : Bien remuer avant l'application. Appliquer 1 ou 2 couches au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Entre les couches, poncer légèrement, dépeussier et si nécessaire, appliquer un enduit. Appliquer une couche d'apprêt sur les surfaces enduites et poncer.

Rendement : Environ 14-16 m² par litre par couche, selon l'objet à peindre et la méthode d'application.

Séchage à 23°C et humidité relative 65% :
Sec hors poussière après environ 2 heures.
Recouvrable après environ 18 heures.

PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

Surface : La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière. Arrondir légèrement les angles pour un bon recouvrement des arêtes vives.

Bois non traité : Dégraisser, poncer légèrement et dépeussier.

Métal : Dégraisser, enlever la rouille et dépeussier. Traiter avec un minium antirouille, appliquer ensuite une couche intermédiaire de Finess Primer.

Plâtre : Dégraisser, poncer légèrement et dépeussier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant : Résines glycérophtaliques modifiées

Pigments : Dioxyde de titane rutile et charges minérales

Solvant : White Spirit

Composants solides : 51% en volume

Poids spécifique : Environ 1,4 g/ml

Viscosité : ICI Rotothinner 9-10 poise @ +20°C

Mouture : <30 microns

Épaisseur de couche conseillée : 35 microns (sec)

Brillance : Mat

Teinte : Blanc

Dilution : Ne pas diluer

Point d'éclair : Environ 39°C

Précautions d'usage : Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

Nettoyage du matériel : White Spirit ou détergent pour brosse.

Avantages : Se conserve plusieurs mois sans problème et peut être appliqué sur bois contenant un maximum de 20 % d'humidité.

Conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

Généralités : Bien remuer avant l'emploi. Appliquer de préférence entre +8°C et +30°C. Après utilisation, bien refermer l'emballage. Retourner le pot quelques secondes afin d'éviter la formation d'un film de peinture et ranger le pot debout. Attendre le durcissement complet de la peinture avant de fermer les portes et fenêtres (8 heures au moins).

Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.