

**Description :** Couche de fond à séchage rapide, haut pouvoir remplissant et régulation de l'humidité. Pour intérieur et extérieur.

**Utilisation :** Pour bois, panneaux, métal prétraité et plâtres.

**Caractéristiques :**

- Séchage rapide
- Haut pouvoir remplissant
- Excellent pouvoir couvrant
- Régulation de l'humidité
- Facile à poncer
- Bon écoulement

**Application :** Bien remuer avant l'application. Appliquer 1 ou 2 couches à l'intérieur, 2 couches à l'extérieur, à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Poncer légèrement entre les couches, dépoussiérer et appliquer un enduit si nécessaire. Appliquer une nouvelle sous-couche et poncer les surfaces enduites.

**Rendement :** Environ 12 m<sup>2</sup> par litre par couche, selon l'objet à peindre et la méthode d'application.

**Séchage à 23°C et humidité relative 65% :**

Sec hors poussière après environ 1 heure.  
Recouvrable après environ 5 heures.

PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

**Surface :** La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière. Arrondir légèrement les angles pour un bon recouvrement des arêtes vives.

**Bois non traité :** Dégraisser, poncer légèrement et dépoussiérer.

**Métal :** Dégraisser, enlever la rouille et dépoussiérer. Traiter avec un minium Finess antirouille adapté, puis Finess Primer Rapide.

**Plâtre :** Dégraisser, poncer légèrement et dépoussiérer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Liant :** Résines glycérophtaliques modifiées

**Pigments :** Dioxyde de titane rutile et charges minérales

**Solvant :** White Spirit

**Composants solides :** 65% en volume

**Poids spécifique :** Environ 1,65 g/ml

**Viscosité :** ICI Rotothinner 7 poise @ +20°C

**Mouture :** 6 selon Hegman

**Épaisseur de couche conseillée :** 35 microns (sec)

**Brillance :** Mat

**Teinte :** Blanc

**Point d'éclair :** Environ 39°C

**Précautions d'usage :** Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

**Nettoyage du matériel :** White Spirit ou détergent pour brosse.

**Avantages :** Se conserve plusieurs mois sans problème et peut être appliqué sur bois contenant un maximum de 20 % d'humidité. Recouvrable le même jour.

**Conservation :** 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

**Généralités :** Appliquer de préférence entre +8°C et +30°C, pas en plein soleil ou lorsque le temps est à la pluie. Bien fermer l'emballage après l'utilisation, le retourner quelques secondes pour éviter la formation de peaux et conserver en position debout.

**Restes de produits :** Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.