

Omschrijving:

Isolerende, goed vullende en sneldrogende, watergedragen primer voor (hard)hout. Voorkomt het doorbloeden van hardhout en MDF. Ideaal in combinatie met SPS watergedragen lakken. Uitstekende vloeïing en hechting, goed schuurbaar en reukarm. Voor binnen en buiten.

Toepassing:

Als grondlaag op onbehandeld of kaal gemaakt hout waarbij de wateroplosbare inhoudsstoffen dienen te worden geïsoleerd. SPS Acryl-Primer ISO kan zonder problemen enkele maanden overstaan en kan worden aangebracht op hout dat max. 20% vocht bevat.

Eigenschappen:

- Geschikt voor bloedende houtsoorten
- Uitstekende vloeïing
- Uitstekende hechting
- Sneldrogend
- Reuk- en oplosmiddelarm
- Goed schuurbaar

Verwerking:

Voor gebruik goed roeren. In 1 of meerdere lagen aanbrengen met een geschikte kwast of roller. Watergedragen producten drogen relatief snel. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Tijdens de droging niet meer bijwerken. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken.

Kleur:

Wit, grijs en in kleuren van het SPS Color Service kleurmengsysteem.

Verbruik:

12-14 m² /liter per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar na ca. 6 uur. Bij doorbloedende houtsoorten overschilderbaar na 16 uur.

Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. beïnvloeden de droogtijd.

SYSTEMEN

Algemeen:

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking de scherpe hoeken iets afronden.

Kaal gemaakt/ onbehandeld hout

- Het geheel reinigen met SPS Verfreiniger.
- Vergrijsd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden met SPS Acryl-Primer ISO.
- Eventuele reparaties uitvoeren, schuren en stofvrij maken.
- Onbehandeld hout gronden met SPS Acryl-Primer ISO.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met een SPS lak.

Bestaande oude lagen

- Oude loszittende lagen verwijderen.
- Het geheel reinigen met SPS Verfreiniger.
- Vergrijsd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden met SPS Acryl-Primer ISO.
- Eventuele reparaties uitvoeren en gronden met SPS Acryl-Primer ISO.
- Na droging schuren en stofvrij maken.
- Kaal gemaakte delen gronden met SPS Acryl-Primer ISO.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met een SPS lak.

De genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Bindmiddel:	Acrylaatdispersie
Pigmenten:	Rutiel Titaandioxyde en minerale extenders
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	38 % v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1,35 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Droge laagdikte / laag ca. 30 micrometer
	Natte laagdikte / laag ca. 80 micrometer
Glansgraad:	Mat
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C . Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.