

**Omschrijving:** Watergedragen isoleermiddel op basis van acrylaathars. Voor binnen en buiten.

**Toepassing:** Speciaal bedoeld voor het behandelen van sterk verontreinigde plekken in de ondergrond als vochtkringen, nicotine- en roetaanslag en lijmresten, die mogelijk kunnen 'doorslaan' in de afwerklaag.

**Eigenschappen:**

- Perfect isolerende werking
- Watergedragen
- Reukarm
- Gemakkelijk te verwerken

**Kleur:** Wit

**Verwerking:** Goed roeren voor gebruik en niet verdunnen! Minimaal in 2 lagen aanbrengen met een kwast of blokwitter. Tussen beide lagen minimaal 24 uur wachten.

**Verbruik:** Ca. 6-10 m<sup>2</sup>/liter per laag, afhankelijk van de ondergrond.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Droog na ca. 3 uur.

Overschilderbaar na volledige uitharding (minimaal 24 uur).

**SYSTEEM-OPBOUW**

**Ondergrond:** De ondergrond moet vlak, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en herstellen. Bij buitentoepassingen eerst alle mos- en algaanslag verwijderen.

**Verontreinigde plekken door nicotine, vocht, roet of roest e.d.:** Afwassen met water en een ontvettingsmiddel en goed laten drogen. Dan de plek isoleren met Finess Isoleermiddel. Bij sierpleisterafwerking nog een laag Finess Primer Sierpleister en bij muurverf voor optimale hechting een laag Finess Primer Muurverf aanbrengen.

**MDF, spaanplaat e.d.:** Licht schuren, stofvrij maken en isoleren met Finess Isoleermiddel. Bij sierpleisterafwerking nog een laag Finess Primer Sierpleister en bij muurverf voor optimale hechting een laag Finess Primer Muurverf aanbrengen.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

**Bindmiddel:** Acrylaatdispersie

**Pigmenten:** Rutiel titaandioxide en lamelvormige speciale vulstoffen

**Oplosmiddel:** Water

**Vaste bestanddelen:** 52% in gewicht

**S.G.:** Ca. 1,3 g/ml

**Viscositeit:** 50 - 60 Poise Brookfield Sp6/50rpm

**Glansgraad:** Mat

**Tint:** Wit

**Verdunning:** Niet verdunnen

**Geveerklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** Water en zeep

**Prestaties:** Het isoleren van vochtkringen, roet- en nicotinevlekken, lijmresten enz. Overschilderbaar met latexverf e.d.

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Goed roeren voor gebruik. Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C, in de felle zon of bij kans op regen. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.