

Опис : довговічна , декоративна штукатурка з різноманітною структурою , на основі синтетичної смоляний дисперсії . Різні ефекти можуть бути досягнуті за допомогою текстурного валика , пензля , шпателя і т.д. Стійкість до ударів , паропроникність , атмосферна стійкість. Для внутрішніх робіт.

Застосування: Підходящі основи включають в себе гладкі , однорідні поверхні, такі як бетон , цегла , гіпсокартонні плити , існуюча фарба , гіпсові панелі , фінішна штукатурки , листовий матеріал і т.д.

властивості:

- Різноманітні текстурні можливості
- довговічність
- протиударна
- Відмінна адгезія
- паропроникна

Колір: білий. Легко кольорується в інші кольори колорантами SPC . Для оптимальної покриваності , при нанесенні колерованного фінішного покриття , ґрунтовку необхідно колерувати в той же колір .

Нанесення : Добре перемішати і , при необхідності , трохи розбавити водою (максимум на 5 %). Нанести 1 або 2 шари з використанням підходящої терки з ізнержавеющей стали , кисті або валика. Далі створіть бажану текстуру валиком , пензлем , гребінкою , штукатурними кельмою і т.д.

витрата:

Прибл. 3 кг/м²

Заявлені витрати - теоретичні . Фактичні витрати залежить від типу і структури поверхні та методу нанесення.

Час висихання при темп. 23 ° С і відносній вологості 65 %
близько 6 годин.

Повторне нанесення приблизно через 2 доби.

Зміни температури , вологості тощо впливає на набір міцності

СИСТЕМА

Підготовка поверхні:

Поверхня повинна бути рівною , сухою , чистою , повністю отверділої , обеспиленою і знежиреною . Щілини , тріщини , дефекти повинні бути відремонтовані . Відстаючі або нестабільні шари видалити або відновити. При зовнішньому використанні видалити мох , цвіль і т.д.

Перед нанесенням SPS Декоративної штукатурки , поверхню необхідно проґрунтувати .

Нові , необроблені поверхні

- Гіпсокартонні плити : Закрити шви за допомогою стрічки і зашпатлювати відповідної шпаклівкою .
- Гіпсова штукатурка : Ретельно видалити пил.
- Чиста порожкоподібна поверхня. Нанести фіксуючу ґрунтовку , дати висохнути.

Існуючі міцні основи :

- Очистити поверхню.
- Обробити поверхню до рівного , однорідного стану.

Існуючі неміцні основи

- Видалити пухкі шари .
- Ретельно вимити основу і дайте висохнути.
- Виконати ремонтні роботи.
- Обробити фіксуючим засобом
- Зробити поверхню гладкою і рівною за допомогою ремонтної шпаклівки.

Забруднена поверхня (сажа , вогкість , нікотин , іржа) :

- Промити водою , знежирити і дати висохнути.
- - Обробити пляму ізолюючим засобом

Системи, описані вище, застосовні для найбільш поширених типів поверхні. За специфічними і / або детальними рекомендаціями, будь ласка, зв'яжіться з SPS BV.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зв'язуюче : синтетична смоляная дисперсія

Пігменти : рутил (модифікація) двоокису титану, наповнювачі, кварцова крихта

Розчинник: вода

Сухий залишок: 58 % за об'ємом

Питома вага : припл. 1,9 г/см³

Рекомендована товщина шару : залежно від необхідної текстури.

Рівень гляncю : мат

Розчинник: вода

Класифікація небезпеки : див MSDS

Інструкція з очищення : використовувати воду з милом.

Термін зберігання: Мінімально 12 місяців в добре закритій упаковці, в прохолодному місці. Не піддавати замерзанню!

Загальне: не використовувати при температурі повітря і поверхні нижче +8 ° С. Наносити тільки при температурі вище точки роси, як мінімум, на 3 ° С. Завжди використовуйте необхідні засоби індивідуального захисту при нанесенні цього продукту. Не вдихати туман / пари, що виділяються продуктом при розпиленні. Постійно провітрюйте приміщення при застосуванні продукту. Можливі незначні коливання кольору з причини застосування природних компонентів. Тому рекомендується змішувати матеріали з різних партій.

Надлишки продукту: Фарба і упаковка мають бути утилізовані в пункті збору для небезпечних відходів.