

Опис : структурна фарба з чудовою адгезією, з хорошою покриваючою здатністю і дрібним кварцовим заповнювачем, на основі синтетичної смоляної дисперсії . Чудова легкоукладальність, паропроникність, стійкість до ударів, атмосферна стійкість. Для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Застосування: Застосовується в якості фінішного покриття для фасадів, стін і стель. Підходящі основи включають в себе гладкі, однорідні поверхні, такі як бетон, цегла, гіпсокартонні плити, існуюча фарба, гіпсові панелі, фінішна штукатурки, листовий матеріал і т.д.

властивості:

- Чудова адгезія
- Приховує дрібні дефекти поверхні
- Хороша вкриваюча здатність - протиударна
- Легко наноситься
- Паропроникна і стійка до атмосферних впливів

Колір: білий. Легко кольорується в інші кольори колорантами SPC . Для оптимальної покриваності, при нанесенні колерованого фінішного покриття, ґрунтовку необхідно колерувати в той же колір . Примітка : нанести Plaster pretreatment на однорідну текстуру.

Нанесення : Добре перемішати і, при необхідності, трохи розбавити водою (максимум на 5 %). Нанести 1 або 2 шари за допомогою блокової кисті або валика. Потім створити текстуру за допомогою текстурного валика або кисті. Примітка: Наносити обидва шари з однаковою текстурою для оптимального ефекту.

витрата:

Прибл. 2,4 м² / л для шару.

Заявлені витрати - теоретичні . Фактичні витрати залежить від типу і структури поверхні та методу нанесення.

Час висихання при темп. 23 ° С і відносній вологості 65 %

Не порошок : через 4 години.

Повторне нанесення: прибл. 18 годин

Зміни температури, вологості тощо впливає на набір міцності

СИСТЕМА

Підготовка поверхні:

Поверхня повинна бути рівною, сухою, чистою, повністю отверділої, обеспиленою і знежиреною . Щілини, тріщини, дефекти повинні бути відремонтовані . Відстаючі або нестабільні шари видалити або відновити.

Перед нанесенням SPS Quartz coat, поверхню необхідно проґрунтувати ґрунтовкою SPS Plaster pretreatment .

Нові, необроблені поверхні

- Гіпсокартонні плити : Закрити шви за допомогою стрічки і зашпатлювати відповідної шпаклівкою .
- Гіпсова штукатурка : Ретельно видалити пил.
- Чиста порошокоподібна поверхня. Нанести фіксуючу ґрунтовку, дати висохнути.

Існуючі міцні основи :

- Очистити поверхню.
- Обробити поверхню до рівного, однорідного стану.

Існуючі неміцні основи

- Видалити пухкі шари .
- Ретельно вимити основу і дайте висохнути.
- Виконати ремонтні роботи.
- Обробити фіксуючим засобом.
- Зробити поверхню гладкою і рівною за допомогою ремонтної шпаклівки.

Забруднена поверхня (сажа , вогкість , нікотин , іржа) :

- Промити водою , знежирити і дати висохнути.
- Обробити пляму ізолюючим засобом

Системи, описані вище, застосовують для найбільш поширених типів поверхні. За специфічними і / або детальними рекомендаціями, будь ласка, зв'яжіться з SPS BV .

ТЕХНІЧНІ ДАНІ (стосовно білого кольору)

Зв'язуюче: синтетична смоляная дисперсія

Пігменти : рутил (модифікація) двоокису титану, дрібна кварцова крихта

Розчинник: вода

Сухий залишок: 53 % за об'ємом

Питома вага : прибл. 1,82 г/см³

Рекомендована товщина шару : 3 кг/м², в залежності від необхідної текстури.

Рівень гляncю : мат

Розчинник: вода

Класифікація небезпеки : див MSDS

Інструкція з очищення : використовувати воду з милом.

Термін зберігання: Мінімум 12 місяців в добре закритій упаковці, в прохолодному місці. Не піддавати замерзанню

Загальне: не використовувати при температурі повітря і поверхні нижче +8 ° С. Наносити тільки при температурі вище точки роси, як мінімум, на 3 ° С. Завжди використовуйте необхідні засоби індивідуального захисту при нанесенні цього продукту. Не вдихати туман / пари, що виділяються продуктом при розпиленні . Постійно провітрюйте приміщення при застосуванні продукту . Можливі незначні коливання кольору з причини застосування природних компонентів. Тому рекомендується змішувати матеріали з різних партій.

Надлишки продукту: Фарба і упаковка мають бути утилізовані в пункті збору для небезпечних відходів .