

Опис : Універсального застосування , матова , високої якості фарба з відмінною покриваністю на основі дисперсії синтетичних смол. Для внутрішніх і зовнішніх стін , а також для приміщень з підвищеною вологістю. Паропрускаюча , висока атмосферна стійкість , стійкість до абразивних впливів. Для внутрішнього та зовнішнього застосування .

Застосування: Підходящі основи: цемент, штукатурка, цегла, гіпсові плити, гіпсокартон, шпалери і т.д.

властивості:

- Чудова вкриваюча здатність
- Висока атмосферна стійкість
- Паропрускаюча
- Стійкість до абразивних впливів
- Матова
- Водорозчинна

Колір: білий. Колерується в інші кольори універсальними колорантами. Може поставлятися в готовому кольорі згідно « Колірній схеми».

Нанесення : добре розмішати перед використанням. Нанести 1-2 шари за допомогою блокової кисті , хутряного ролика або безповітряним напыленням. Перший шар можна розвести водою максимум на 10 %. Другий шар не розбавляти

Витрата: Згідно ISO - 6504 -3 і DIN EN 13300 при бл. 8 м² / л для одного шару , в залежності від поверхні .

Ефективність випадання осаду : клас 3

Час сушіння при 23 ° С і відн. вол. 65 % :

Не порошокити : через 2 ч.

Повторне нанесення: через 4-6 год

СИСТЕМА НАНЕСЕННЯ

Підготовка основи : поверхня повинна бути рівною, сухою , чистою і знежиреною. Щілини , тріщини повинні бути замазані . Відстаючі шари видалити або відновити. При зовнішньому використанні видалити мох , цвіль і т.д

Нова штукатурка : прогрунтувати розведеним шаром фарби Architex 4040 .

Існуюча штукатурка : очистити водою , знежирити. Дати висохнути. Обробити розведеним шаром фарби Architex 4040 .

Порошкові основи, що брудняться: очистити водою. Дати висохнути. Обробити підходящим грунтом.

Змиваючі шари краскі (побілка) : повністю змити , щоб поверхня перестала бруднитися. Потім обробити відповідним грунтом.

Гіпсокартонні панелі: шви обробити спеціальною стрічкою і зашпаклювати . Після висихання обробити розведеним шаром фарби Architex 4040 .

Деревоволокнисті плити (МДФ , ДСП , ДВП) :

гладкі плити ошкурити і звільнити від пилу , ізолювати за допомогою підходящої грунтовки

Стійкі шари фарби : очистити водою , знежирити. Дати просохнути. Блискучі шари фарби зашкурити до видалення глянце і звільнити від пилу

Забруднена поверхня (плями нікотину , іржі і т.д.): промити водою , знежирити , дати висохнути. Ізолювати пошкоджені ділянки підходящої грунтовкою.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зв'язуюче: дисперсія синтетичної смоли

Пігменти : рутил (модифікація) двоокису титану , мінеральні наповнювачі

Розчинник : Вода

ПВХ : 51 %

Сухий залишок: 61 % за масою

Щільність : прибіл. 1,48 г/см³

В'язкість : Viscolab LC 3 : 6 PaS @ +20 ° C

Ступінь глянцеу : ISO- 2813 і DIN EN 13300 : мат 60 ° / 2.4% 85 ° / 8 %

Колір: білий

Розчинник : вода

Клас небезпеки : див MSDS

Інструкція з очищення : Використовувати воду і мило.

Властивості : Промивання згідно DIN 53778 : 10000 циклів , клас S
Очищення щіткою згідно ISO - 11998 і DIN EN 13300 : Клас 2

Зберігання: Мінімально 12 місяців в щільно закритій упаковці , в сухому прохолодному місці. Не піддавати замерзанню!

Загальне : Не використовувати при температурі повітря і поверхні нижче +8 ° C. Не наносити в умовах можливого випадання опадів і морозу або при попаданні прямих сонячних променів. Знов зацементовані основи - дати затвердіти не менше 6 тижнів . Можливі незначні колювання кольору з причини застосування природних компонентів. Тому рекомендується змішувати матеріали з різних партій. Працювати «мокре на мокре » для запобігання видимості смуг.

Надлишки продукту: Фарба і упаковка мають бути утилізовані в пункті збору для небезпечних відходів .