

Опис : готова до застосування довговічна пастообразная декоративна штукатурка з рівномірною крихтообразною структурою на основі синтетичної смоляний дисперсії . Хороша легкоукладальність , паропроникність , ударна стійкість . Для внутрішнього застосування.

Застосування: Підходящі основи включають в себе гладкі , однорідні поверхні, такі як бетон , цегла , гіпсокартонні плити , існуюча фарба , гіпсові панелі , фінішна штукатурка , листовий матеріал і т.д.

властивості:

- довговічна
- протиударна
- Легко наноситься
- Відмінна адгезія
- паропроникна
- Легко перекривається

Колір: білий. Легко кольорується в інші кольори колорантами SPC . Для оптимальної покриваності, при нанесенні колерованого фінішного покриття , ґрунтовку необхідно колерувати в той же колір .

Нанесення : Добре перемішати і , при необхідності , трохи розбавити водою (максимум на 5 %). Рівномірно нанести на поверхню на товщину крихти за допомогою кельми з нержавіючої сталі. Далі , за допомогою пластмасової кельми , додати поверхні гладку рівномірну структуру , виконуючи кругові рухи кельмою. Регулярно видаляйте надлишки матеріалу з пластикової кельми . Цей продукт також може бути нанесений розпиленням із застосуванням хопер-розпилювача , шнекового насоса або іншого відповідного розпилювального обладнання. Це призводить до утворення грубої текстури. При розпиленні текстурованих матеріалів , таких як декоративні штукатурки , завжди необхідно вибирати правильний розмір сопла : принаймні , в 3 рази більший , ніж максимальний розмір зерна.

витрати:

- 1 мм супер невеликий - 2,1 кг/м²
- 1,2 мм - 2,5 кг / м²
- 1,5 мм невеликий - 3,0 кг / м²
- 2,0 мм середній - при бл. 4,0 кг / м²

Заявлені витрати - теоретичні . Фактичні витрати залежать від типу і структури поверхні та методу нанесення.

Час висихання:

при темп. 23⁰ С і відносній вологості 65 % близько 6 годин.
Остаточо отвердіння протягом декількох днів, залежно від навколишніх умов

СИСТЕМА

Підготовка поверхні:

Поверхня повинна бути рівною, сухою , чистою і знежиреною. Щілини , тріщини повинні бути замазані. Відстаючі або нестабільні шари видалити або відновити. При зовнішньому використанні видалити мох , цвіль і т.д.
Перед нанесенням SPS Декоративною штукатурки , поверхню необхідно проґрунтувати ґрунтовкою SPS Plaster pretreatment .

Нові , необроблені поверхні

- Гіпсокартонні плити : Закрити шви за допомогою стрічки і зашпатлевати відповідної шпаклівкою .
- Бетон: ретельно видалити цементний шар і заповнити будь-які отвори. Якщо шар штукатурки наноситься на всю бетонну поверхню , то спершу необхідно нанести ґрунтовку перед нанесенням шару штукатурки.
- Ніздрюватий бетон і силікатна цегла: очистити , поґрунтувати і вирівняти поверхню за допомогою гіпсової штукатурки.
- Гіпсова штукатурка : Ретельно видалити пил.
- Чиста порошкоподібна поверхня. Нанести фіксуючу ґрунтовку, дати висохнути.

Існуючі міцні основи :

- Очистити поверхню.
- Обробити поверхню до рівного , однорідного стану.

Існуючі неміцні основи

- Видалити пухкі шари .
- Ретельно вимити основу і дайте висохнути.
- Виконати ремонтні роботи.
- Обробити фіксуючим засобом.
- Зробити поверхню гладкою і рівною за допомогою ремонтної шпаклівки.

Забруднена поверхня (сажа , вогкість , нікотин , іржа) :

- Промити водою , знежирити і дати висохнути.
- Обробити пляму ізолюючим засобом

Системи , описані вище , застосовуються для найбільш поширених типів поверхні. За специфічними і / або детальними рекомендаціями , будь ласка , зв'яжіться з SPS BV .

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зв'язуюче : синтетична смоляная дисперсія

Пігменти : рутил (модифікація) двоокису титану , наповнювачі , кварцова крихта

Розчинник: вода

Сухий залишок: 71 % за об'ємом

Питома вага : при бл. 2 г/см³

Рекомендована товщина шару : наносити кожен шар товщиною , що відповідає розміру зерна.

Рівень глянцею : мат

Розчинник: вода

Класифікація безпеки : див MSDS

Інструкція з очищення : використовувати воду з милом.

Термін зберігання: Мінімум 12 місяців в добре закритій упаковці , в прохолодному місці. Не піддавати замерзанню!

Загальне: не використовувати при температурі повітря і поверхні нижче +8 ° С. Наносити тільки при температурі вище точки роси , як мінімум , на 3 ° С. Завжди використовуйте необхідні засоби індивідуального захисту при нанесенні цього продукту. Не вдихати туман / пари , що виділяються продуктом при розпиленні . Постійно провітрюйте приміщення при застосуванні продукту . Можливі незначні колювання кольору з причини застосування природних компонентів. Тому рекомендується змішувати матеріали з різних партій.

Надлишки продукту: Фарба і упаковка мають бути утилізовані в пункті збору для небезпечних відходів .