



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Применение	<p>Готовый к применению высококачественный базовый слой (кварцевая грунтовка) для использования со всеми декоративными штукатурками, на основе кварцевого песка и 100% чистого акрилата. Обладает хорошей проникающей способностью, обеспечивает оптимальную адгезию финишного покрытия, стоек к щелочам. Для фасадных и интерьерных работ</p>
Подходящие основания	<ul style="list-style-type: none"> ✓ системы утепления ✓ гладкие однородные поверхности ✓ бетонные основания ✓ штукатурка ✓ гипсовые панели, гипсокартон ✓ панели МДФ, ДСП
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ высокая атмосферная устойчивость ✓ противостоит воздействию щелочей ✓ влагостойкий ✓ паропроницаемый ✓ глубоко проникает в поверхность ✓ нейтрализует разницу в цвете независимо от основания ✓ отличная адгезия
Цвет	<p>Белый. Колеруется в другие цвета по каталогам цветов SPS «Color Service» колорантами SPS. Для колеровки в тёмные и насыщенные тона поставляется база TR. База TR используется только заколерованной. Для оптимальной укрывистости при нанесении заколерованного финишного покрытия грунтовку необходимо заколеровать в тот же цвет</p>
Нанесение	<p>Хорошо размешать перед применением и при необходимости разбавить водой, максимально на 20% от объёма. При фасадных работах не разбавлять. Равномерно нанести на поверхность при помощи блочной кисти или валика. Во время нанесения грунтовку постоянно перемешивать</p>
Расход	<p>≈ 4 - 5 м²/л для одного слоя. Фактический расход зависит от типа и структуры поверхности и метода нанесения</p>
Время высыхания	<p>При температуре +23°C и относительной влажности 65% около 2 часов. Нанесение финишного покрытия через 18 часов. Изменение температуры, влажности и т.п. влияют на время полного высыхания</p>
Упаковка	<p>Пластиковые ведра 4 л, 10 л</p>



СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть прочной, ровной, сухой, чистой и обезжиренной. Щели, трещины должны быть замазаны, отстающие или нестабильные слои отремонтированы или удалены. При наличии пятен и загрязнений обработать основание изолирующей краской СПС Изотек. При фасадных работах удалить мох, плесень и т.п.
Новая штукатурка	Обработать поверхность грунтовкой СПС Форкварц
Старая штукатурка	Промыть водой и обезжирить. Дать высохнуть, а затем обработать грунтовкой СПС Форкварц
Сыпучие поверхности	Обработать фиксирующим составом, после чего нанести грунтовку СПС Форкварц
Поверхности, не стойкие к воде (побелка)	Максимально смыть старую краску водой. Дать высохнуть. Обработать поверхность фиксирующим составом, а затем грунтовкой СПС Форкварц
Бетон	Очистить поверхность металлической щёткой, затем обработать грунтовкой СПС Форкварц
Газобетон, пенобетон	Сначала обработать поверхность грунтовкой для сильно впитывающих поверхностей, дать высохнуть. Затем нанести слой штукатурки, дать просохнуть. Далее нанести грунтовку СПС Форкварц
Гипсокартонные панели	Швы проклеить специальной тканью и зашпаклевать. Дать просохнуть, затем нанести грунтовку СПС Форкварц
Плиты МДФ, ДВП, ДСП	Ошкурить поверхность и удалить пыль. Нанести изолирующую краску СПС Изотек, а затем нанести грунтовку СПС Форкварц
Окрашенные поверхности в хорошем состоянии	Очистить водой и обезжирить. Дать высохнуть. Глянцевые слои ошкурить, удалить слой пыли, после чего нанести грунтовку СПС Форкварц
Загрязненная поверхность (сажа, пятна никотина, протечки, ржавчина)	Промыть водой, обезжирить и дать высохнуть. Затем обработать пятна изолирующей краской СПС Изотек, а затем после высыхания нанести грунтовку СПС Форкварц



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Связующее	Акрилатная смоляная дисперсия
Пигменты	Рутил (модификация) двуокиси титана, кварцевый песок, мел
Разбавитель	Вода
Твердые компоненты	77% по объёму
Плотность	≈ 1,70 кг/л
Матовость	Матовая
Содержание ЛОС	< 30 г/л
Горючесть	Не огнеопасно
Уровень опасности	Нет, лист безопасности (англ.)
Очистка инструмента	Рабочий инструмент сразу после применения промыть водой и мылом
Условия хранения	В плотно закрытой упаковке, в сухом прохладном месте. Не хранить вблизи батарей отопления, не подвергать замерзанию
Срок хранения	Минимально 12 месяцев. Качество продукта сохраняется в течение периода, указанного на упаковке



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- К сведению** Техническая информация соответствует применительно к белому цвету. Из-за использования натуральных компонентов возможны небольшие отклонения в цвете, поэтому рекомендуется смешивать материалы из различных партий. Покрытие на акрилатной основе набирает свои эксплуатационные свойства не сразу, а в течение некоторого времени - от семи дней и более, в зависимости от температуры и влажности воздуха. В этот период его желательно не подвергать механическим нагрузкам и защищать от воздействия воды. Системы нанесения, описанные выше, применимы для наиболее распространенных типов поверхностей. В рамках данной технической информации невозможно дать исчерпывающие рекомендации по системе нанесения на различные основания, встречающиеся на практике. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в [представительство SPS](#)
- Условия применения** Не использовать при температуре ниже +8°C. Не наносить при прямых солнечных лучах, дожде и высокой влажности воздуха. Новым зацементированным основаниям дать затвердеть не менее 6 недель
- Меры безопасности** При нанесении этого продукта всегда используйте необходимые средства индивидуальной защиты. Постоянно проветривайте помещение при применении продукта. В случае попадания вовнутрь или глаза обратитесь к врачу. Хранить в недоступном для детей месте
- Утилизация** Остатки краски и полностью пустую упаковку утилизировать как специальные бытовые отходы. Не допускать попадание остатков краски в канализацию, сточные воды и почву

Информация о продукте
для мобильных
устройств

