



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Применение	Готовый к применению экономичный базовый слой (кварцевая грунтовка) для использования со всеми декоративными штукатурками, на основе кварцевого песка и акриловой дисперсии. Идеально подходит для применения на крупных проектах. Обладает хорошей проникающей способностью, обеспечивает оптимальную адгезию финишного покрытия, стоеч к щелочам. Для фасадных и интерьерных работ
Подходящие основания	<ul style="list-style-type: none"> ✓ системы утепления ✓ гладкие однородные поверхности ✓ бетонные основания ✓ штукатурка ✓ гипсовые панели, гипсокартон ✓ панели МДФ, ДСП
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ экономное нанесение ✓ атмосферная устойчивость ✓ противостоит воздействию щелочей ✓ паропроницаемый ✓ глубоко проникает в поверхность ✓ нейтрализует разницу в цвете независимо от основания ✓ отличная адгезия
Цвет	Белый. Колеруется в светлые тона универсальными колорантами. Для оптимальной укрывистости при нанесении заколерованного финишного покрытия базовый слой необходимо заколеровать в тот же цвет
Нанесение	Хорошо размешать перед применением и при необходимости разбавить водой, максимально на 10% от объема. При фасадных работах не разбавлять. Равномерно нанести на поверхность при помощи блочной кисти или валика. Во время нанесения грунтовку постоянно перемешивать
Расход	≈ 5 м ² /л для одного слоя. Фактический расход зависит от типа и структуры поверхности и метода нанесения
Время высыхания	При температуре +23°C и относительной влажности 65% около 2 часов. Нанесение финишного покрытия через 18 часов. Изменение температуры, влажности и т.п. влияют на время полного высыхания
Упаковка	Пластиковые ведра 4 л, 10 л



СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть прочной, ровной, сухой, чистой и обезжиренной. Щели, трещины должны быть замазаны, отстающие или нестабильные слои отремонтированы или удалены. При наличии пятен и загрязнений обработать основание изолирующей краской СПС Изотек. При фасадных работах удалить мох, плесень и т.п. Перед нанесением декоративной штукатурки поверхность необходимо загрунтовать кварцевой грунтовкой
Новая штукатурка	Обработать поверхность грунтовкой СПС Форкварц или СПС Форстрейк
Старая штукатурка	Промыть водой и обезжирить. Дать высохнуть, а затем обработать грунтовкой СПС Форкварц или СПС Форстрейк
Сыпучие поверхности	Обработать фиксирующим составом, после чего нанести грунтовку СПС Форкварц или СПС Форстрейк
Поверхности, не стойкие к воде (побелка)	Максимально смыть старую краску водой. Дать высохнуть. Обработать поверхность фиксирующим составом, а затем грунтовкой СПС Форкварц или СПС Форстрейк
Бетон	Очистить поверхность металлической щёткой, затем обработать грунтовкой СПС Форкварц или СПС Форстрейк
Газобетон, пенобетон	Сначала обработать поверхность грунтовкой для сильно впитывающих поверхностей, дать высохнуть. Затем нанести слой штукатурки, дать просохнуть. Далее нанести грунтовку СПС Форкварц или СПС Форстрейк
Гипсокартонные панели	Швы проклеить специальной тканью и зашпаклевать. Дать просохнуть, затем нанести грунтовку СПС Форкварц или СПС Форстрейк
Плиты МДФ, ДВП, ДСП	Ошкурить поверхность и удалить пыль. Нанести изолирующую краску СПС Изотек, а затем нанести грунтовку СПС Форкварц или СПС Форстрейк
Окрашенные поверхности в хорошем состоянии	Очистить водой и обезжирить. Дать высохнуть. Глянцевые слои ошкурить, удалить слой пыли, после чего нанести грунтовку СПС Форкварц или СПС Форстрейк
Загрязненная поверхность (сажа, пятна никотина, протечки, ржавчина)	Промыть водой, обезжирить и дать высохнуть. Затем обработать пятна изолирующей краской СПС Изотек, а затем после высыхания нанести грунтовку СПС Форкварц или СПС Форстрейк



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Связующее	Акриловая смоляная дисперсия
Пигменты	Рутил (модификация) двуокиси титана, мелкий кварцевый наполнитель
Разбавитель	Вода
Твердые компоненты	60% по объему
Плотность	≈ 1,46 кг/л
Степень блеска	Матовая
Содержание ЛОС	< 30 г/л
Горючесть	Не огнеопасно
Уровень опасности	Нет, лист безопасности (англ.)
Очистка инструмента	Рабочий инструмент сразу после применения промыть водой и мылом
Условия хранения	В плотно закрытой упаковке, в сухом прохладном месте. Не хранить вблизи батарей отопления, не подвергать замерзанию
Срок хранения	Минимально 12 месяцев. Качество продукта сохраняется в течение периода, указанного на упаковке



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению

Техническая информация соответствует применительно к белому цвету (база Р). Из-за использования натуральных компонентов возможны небольшие отклонения в цвете, поэтому рекомендуется смешивать материалы из различных партий. Покрытие на акриловой основе набирает свои эксплуатационные свойства не сразу, а в течение некоторого времени - от семи дней и более, в зависимости от температуры и влажности воздуха. В этот период его желательно не подвергать механическим нагрузкам и защищать от воздействия воды. Системы нанесения, описанные выше, применимы для наиболее распространенных типов поверхностей. В рамках данной технической информации невозможно дать исчерпывающие рекомендации по системе нанесения на различные основания, встречающиеся на практике. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в [представительство SPS](#)

Условия применения

Не использовать при температуре ниже +8°C. Не наносить при прямых солнечных лучах, дожде и высокой влажности воздуха. Новым зацементированным основаниям дать затвердеть не менее 6 недель

Меры безопасности

При нанесении этого продукта всегда используйте необходимые средства индивидуальной защиты. Постоянно проветривайте помещение при применении продукта. В случае попадания вовнутрь или глаза обратитесь к врачу. Хранить в недоступном для детей месте

Утилизация

Остатки краски и полностью пустую упаковку утилизировать как специальные бытовые отходы. Не допускать попадание остатков краски в канализацию, сточные воды и почву

Информация о продукте для мобильных устройств

