

**Опис :** Довговічна, з високою адгезією, декоративна текстурная штукатурка з крихтоподібною структурою, що утворює дрібні борозенки, на основі акрилатної смоляний дисперсії у воді. Чудова легкоукладальність, паропроникність, ударна стійкість, погодна стійкість. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

**Застосування:** Підходящі основи включають в себе гладкі, однорідні поверхні, такі як бетон, цегла, гіпсокартонні плити, існуюча фарба, гіпсові панелі, фінішна штукатурки, листовий матеріал і т.д.

**властивості:**

- Висока атмосферна стійкість
- протиударна
- Легко наноситься
- Відмінна адгезія
- паропроникна
- Легко перебивається

**Колір:** білий. Легко кольорується в інші кольори колорантами SPC . Для оптимальної покриваності, при нанесенні колерованної фінішного покриття, штукатурку необхідно колерувати в той же колір.

**Розмір зерна :**

невеликий : 1.5 мм  
середній: 2 мм

**Нанесення :** Добре перемішати і, при необхідності, трохи розбавити водою ( максимум на 5 %). Рівномірно нанести на поверхню на товщину крихти з допомогою кельми з нержавіючої сталі. Далі, за допомогою пластмасової кельми, додати поверхні гладку рівномірну структуру, виконуючи кругові рухи кельмою. Регулярно видаляйте надлишки матеріалу з пластиковою кельми .

**витрата:**

1,5 мм невеликий - при бл. 2,5 кг / м<sup>2</sup>

2,0 мм невеликий - при бл. 3,0 кг / м<sup>2</sup>

Заявлені витрати - теоретичні . Фактичні витрати залежить від типу і структури поверхні та методу нанесення.

**Час висихання при темп. 23 ° C і відносній вологості 65 %**

близько 6 годин.

Остаточне твердіння протягом декількох днів залежно від навколишніх умов

### СИСТЕМА

**Підготовка поверхні:**

Поверхня повинна бути рівною, сухою, чистою і знежиреною. Щілини, тріщини повинні бути замазані . Відстаючі або нестабільні шари видалити або відновити. При зовнішньому використанні видалити мох, цвіль і т.д. Перед нанесенням SPS Декоративною штукатурки, поверхню необхідно прогрунтувати грунтовкою SPS Plaster pretreatment .

**Нові, необроблені поверхні**

- Гіпсокартонні плити : Закрити шви за допомогою стрічки і зашпатлювати відповідною шпаклівкою .
- Бетон: ретельно видалити цементний шар і заповнити будь-які отвори. Якщо шар штукатурки наноситься на всю бетонну поверхню , то спершу необхідно нанести грунтовку перед нанесенням шару штукатурки.
- Ніздрюватий бетон і силікатна цегла: очистити , погрунтувати і вирівняти поверхню за допомогою гіпсової штукатурки.
- Гіпсова штукатурка : Ретельно видалити пил.
- Чиста порошкоподібна поверхня. Нанести фіксуючу грунтовку , дати висохнути.

**Існуючі міцні основи :**

- Очистити поверхню.
- Обробити поверхню до рівного , однорідного стану.

### Існуючі неміцні основи

- Видалити пухкі шари .
- Ретельно вимити основу і дайте висохнути.
- Виконати ремонтні роботи.
- Обробити фіксуючим засобом.
- Зробити поверхню гладкою і рівною за допомогою ремонтної шпаклівки.

### Забруднена поверхня ( сажа , вогкість , нікотин , іржа ) :

- Промити водою , знежирити і дати висохнути.
- Обробити пляму ізолюючим засобом

Системи , описані вище , застосовуються для найбільш поширених типів поверхні. За специфічними і / або детальними рекомендаціями , будь ласка , зв'яжіться з SPS BV .

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

**Зв'язуюче :** синтетична смоляная дисперсія

**Пігменти :** рутил (модифікація) двоокису титану, наповнювачі, кварцова крихта

**Розчинник:** вода

**Сухий залишок:** 73 % за об'ємом

**Питома вага :** прибіл. 2,05 г/см<sup>3</sup>

**Рекомендована товщина шару :** наносити кожен шар товщиною, що відповідає розміру зерна.

**Рівень глянцею :** мат

**Розчинник:** вода

**Класифікація безпеки :** див MSDS

**Інструкція з очищення :** використовувати воду з милом.

**Термін зберігання:** Мінімум 12 місяців в добре закритій упаковці, в прохолодному місці. Не піддавати замерзанню

**Загальне:** не використовувати при температурі повітря і поверхні нижче +8 ° С. Наносити тільки при температурі вище точки роси , як мінімум , на 3 ° С. Завжди використовуйте необхідні засоби індивідуального захисту при нанесенні цього продукту. Не вдихати туман / пари , що виділяються продуктом при розпиленні . Постійно провітрюйте приміщення при застосуванні продукту . Можливі незначні коливання кольору з причини застосування природних компонентів. Тому рекомендується змішувати матеріали з різних партій.

**Надлишки продукту:** Фарба і упаковка мають бути утилізовані в пункті збору для небезпечних відходів .