

**Omschrijving:**

Minium sans plomb, antirouille, sur base de résine alkyde. Pour intérieur et extérieur.

**Utilisation:**

Pour combattre la rouille sur le fer et l'acier, mais également pour servir de couche de fond protectrice sur le bois en contact avec de la maçonnerie ou du béton.

**Caractéristiques:**

- Pour intérieur et extérieur
- Antirouille
- A base de solvant

**Application:**

Bien mélanger l'apprêt SPS Lead-Free Primer avant utilisation. Le produit est prêt à l'emploi et n'a pas besoin d'être dilué. Appliquer SPS Lead-Free Primer uniformément en deux couches (sur bois ou métal non traité) à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau approprié dans l'épaisseur de couche recommandée. Après séchage, poncer et matifier légèrement avec du papier de verre P180-280 et le rendre exempt de poussière. Puis peindre avec un laque opaque de SPS.

**Couleur:**

Orange.

**Rendement:**

Environ 12 m<sup>2</sup> par litre par couche, selon l'objet à peindre et la méthode d'application

**Séchage:** à 23°C et humidité relative 65 %

Sec hors poussière après environ ca. 1 heures

Ne colle plus au toucher après environ ca. 2 heures

Recouvrable après environ ca. 18 heures

Les variations d'épaisseur de couche, de température, d'humidité de l'air, etc. influencent le temps de séchage.

## PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

**Généralités:**

La surface doit être propre, cohérente, sèche, exempte de graisse et de poussière. Arrondir légèrement les angles pour un bon revêtement des arêtes vives.

**Métal ou bois dénudé / non traité**

- Appliquer une couche de SPS Lead-Free Primer sur la surface non traité.
- Après séchage, poncer légèrement et dépeussier.
- Couvrir de peinture.

Les systèmes cités offrent une description générale pour les surfaces les plus courantes. Pour des applications spécifiques et / ou des conseils détaillés, contactez SPS bv.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Emulsion alkyde PU / Acrylate en dispersion
Solvant	Terpentine/ white spirit
Composants solides	50% v/v
Poids spécifique	ca. 1.34 g/ml
Dilution	Terpentine/ white spirit
Précautions d'usage	Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)
Nettoyage du matériel	Terpentine/ white spirit

**Durée de conservation :**

12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, et entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

**Généralités :** Ne pas utiliser par une température inférieure à +8°C. Utiliser uniquement si la température de la surface est d'au moins 3°C supérieure à la température du point de rosée. A l'extérieur, ne pas appliquer en plein soleil, par temps de pluie ou s'il gèle. Utiliser toujours les équipements de protection personnelle nécessaires lors de l'utilisation de ce produit. Toujours aérer convenablement en cas d'utilisation. Les produits à base de résines alkydes ont tendance à jaunir dans l'obscurité ou lorsqu'ils sont couverts. Dans un environnement exposé à la lumière, ce phénomène apparaît nettement moins souvent.

**Restes de produits :** Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.