

Omschrijving: Duurzame, vochtregulerende, glanzende dekkende beits op basis van alkydhars. Biedt 4 jaar bescherming aan alle houtwerk.

Toepassing: Voor ramen, deuren, gevelbetimmeringen etc.

Eigenschappen:

- Vochtregulerend
- Weerbestendig
- Waterafstotend
- 4 jaar duurzaamheid

Kleur: Wit en diverse kleuren.

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen met een kwast. Grotere oppervlakken narollen met een lakroller. Op onbehandeld hout 3 lagen aanbrengen, bij onderhoud 1 tot 2 lagen. De eerste laag op onbehandeld hout, verdunnen met 5% white spirit. De volgende lagen niet verdunnen. Tussen de lagen licht schuren en ontstoffen.

Verbruik: Ca. 15 m² /liter per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 4 uur.

Overschilderbaar na ca. 18 uur.

SYSTEEM OPBOUW

Ondergrond: Moet draagkrachtig, schoon, droog, stof-en vetvrij zijn. Slecht hechtende beitslagen afkrabben of kaalschuren en indien nodig behandelen met een houtvulstof.

Onbehandeld hout: Ontvetten, licht schuren, de scherpe kanten afronden en openstaande houtverbindingen, kitvoegen e.d. herstellen met een daarvoor geschikt product. Na verharding, het geheel schuren en stofvrij maken. Vervolgens 2 tot 3 lagen Finess Beits UV Dekkend aanbrengen.

Behandeld hout in slechte staat: Alle slecht hechtende delen volledig verwijderen met afbijtmiddel of door middel van afbranden of föhnen. Vervolgens behandelen als "onbehandeld hout".

Behandeld hout in goede staat: Ontvetten met een ontvettingsmiddel en laten drogen. Daarna licht schuren en waar nodig bijwerken. Vervolgens 1 of 2 lagen Finess Beits UV Dekkend aanbrengen.

Oude acrylverf- of acrylbeitslagen (waterverdunbaar): Geheel verwijderen.

TECHNISCHE GEGEVENS (kleur wit)

Bindmiddel: Glycerophthalaatharsen

Pigmenten: Rutiel titaandioxide en kleurpigmenten

Oplosmiddel: White spirit

Vaste bestanddelen: 64% in volume

S.G.: Ca. 1 - 1,22 g/ml

Viscositeit: ICI Rotothinner 8 Poise @ +20°C

Maalfijnheid: 15 Micron

Aanbevolen laagdikte: 3 x 35 Micron (droog)

Glansgraad: Glanzend. 70-85% met glansmeter Gardner 60°

Tint: Wit en diverse kleuren

Verdunning: White spirit

Vlampunt: 39°C

Gevarenklasse: Zie veiligheidsblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: White spirit of kwastenreiniger

Prestaties: Microporeus: vochtdoorlatend, laat het hout ademen.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.